

FICHA TECNICA

VERSION 4,00 **FECHA VERSION** 16/06/21 **FECHA IMPRESION** 16/05/24

PRODUCTO FIRECO OAKMOSS 50 MIP FIRMENICH 942627

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

CLASIFICACION

Nº REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO, PUEDE CRISTALIZAR
COLOR DE AMARILLO PALIDO A AMARILLO
OLOR AMADERADO, TERROSO, HONGO, ALGA, MUSGO DE ROBLE-MUSGO DE ENCINA ("OAKMOSS, TREEMOSS, MOUSSE DE CHENE")

TENACIDAD
USO

ESTABILIDAD

DENSIDAD A 20°C (g / ml) 0,933 - 0,963
DENSIDAD 25/25 -
INDICE REFRACCION nD20 1,4460 - 1,4620
INDICE REFRACCION nD25 -
ROTACION OPTICA (°) /
PUNTO DE EBULLICION (°C) -
PUNTO DE FUSION (°C) -
PUNTO DE INFLAMACION (°C) 147,00
RIQUEZA (%GC) -
ACIDEZ (mg KOH/g) -
SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS CONTIENE UN 50% DE MIRISTATO DE ISOPROPILO Y UN 18,6898% DE CITRATO DE TRIETILO

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.

SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

ASEGURAR COMPLETA HOMOGENEIZACION CALENTANDO SUAVE Y AGITANDO SI FUERA NECESARIO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.